



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7446



绍兴中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Services Co.,Ltd.(Shaoxing)

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 7736437648



报告编号: 4477465

第 1 页, 共 2 页

客户信息	委托单位 : 桐乡市星悦纺织科技股份有限公司 委托单位地址 : 浙江省桐乡市屠甸镇同丰路 211 号
客户认定信息	样品描述 : 一块橙色针织面料 款号 : 100%全涤网眼布 色号 : 橙色 样品数量 : 100*120cm 面料编号 : 22-12-23-1 客供成分 : 100%涤
检验性质	委托检测 样品受理/测试开始日期: 2022-12-24, 报告签发日期: 2022-12-27
检验/判定依据	- GB/T 21655.1-2008 《纺织品 吸湿速干性的评定 第 1 部分: 单项组合试验法》 针织类产品
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目除 洗前速干性、洗后速干性 外, 符合 <GB/T 21655.1-2008 针织类产品>相应的技术要求。
检验结果及单项判定	见下页。
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) 

批准:

张丽萍

制单:

姜梦贤



地址: 中国绍兴市柯桥区创意大厦 10 楼 1001-1017 室; 11 楼 1111 室 Add: Room 1001-1017, 10F; Room 1111, 11F, Creative Tower, Keqiao, Shaoxing, China

Tel.: (86 575)85665599

Fax: (86 575)85660909

E-mail: testingsx@fabricschina.com.cn Web: <http://www.c-uts.cn/>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7446



绍兴中纺联检验技术服务有限公司
CNTAC Testing Services Co.,Ltd.(Shaoxing)

检验检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 7736437648



报告编号: 4477465

第 2 页, 共 2 页

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
洗前吸湿性	GB/T 21655.1-2008	吸水率 $\geq 200\%$ 滴水扩散时间 $\leq 3\text{ s}$ 芯吸高度 $\geq 100\text{ mm}$	吸水率 225% 滴水扩散时间 1.0s 芯吸高度 -纵向 214.0mm	合格
备注: 芯吸高度以纵向或横向中较大者考核。				
洗前速干性	GB/T 21655.1-2008	蒸发速率 $\geq 0.18\text{ g/h}$ 透湿量 $\geq 10000\text{ g/(m}^2\cdot 24\text{h)}$	蒸发速率 0.15g/h 透湿量 13498g/(m ² ·24h)	不合格
洗后吸湿性	GB/T 21655.1-2008 (GB/T 8629-2017 洗涤程序 4N, 五次洗涤, 烘箱烘干)	吸水率 $\geq 200\%$ 滴水扩散时间 $\leq 3\text{ s}$ 芯吸高度 $\geq 100\text{ mm}$	吸水率 240% 滴水扩散时间 1.5s 芯吸高度 -纵向 212.3mm	合格
备注: 芯吸高度以纵向或横向中较大者考核。				
洗后速干性	GB/T 21655.1-2008 (GB/T 8629-2017 洗涤程序 4N, 五次洗涤, 烘箱烘干)	蒸发速率 $\geq 0.18\text{ g/h}$ 透湿量 $\geq 10000\text{ g/(m}^2\cdot 24\text{h)}$	蒸发速率 0.09g/h 透湿量 13555g/(m ² ·24h)	不合格
备注	1. 根据客户要求完成以上检测内容, 不对客户认定信息真实性负责, 检测结果只对来样负责。 2. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检验检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。			

===== 报告结束 =====