

检验检测报告



No:240040719

防伪查询网址: www.gttctech.com

防伪码: EMRL-6264-44

共5页 第1页

扫码下载报告



委托单位	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
客户认定信息	XX恒温工艺方案二布料 60cm×60cm颜色: 大红色生产单位: 广东拓信有机硅科技有限公司				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2024-03-01	报告签发日期	2024-03-05
判定依据	---				
综合检验结论	---				
检验检测结果	检验检测结果详见附件				
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。				

签发: 赖红敏 工程师

赖红敏



样品图片

No:240040719

共5页 第2页



检验检测报告附页

No: 240040719
共5页 第3页

熔融温度、熔融焓、结晶温度、结晶焓[洗10次后]

测试方法: GB/T 19466.3-2004


前处理: 经GB/T 8629-2017, 4N程序洗涤10次, 悬挂晾干, 样品在105℃下干燥2h。

检验检测项目		单位	检验检测结果
外推熔融起始温度		℃	27
熔融峰温度		℃	28
外推熔融终止温度		℃	30
熔融焓		J/g	0.6
外推结晶起始温度		℃	25
结晶峰温度		℃	23
外推结晶终止温度		℃	21
结晶焓		J/g	0.7
标准要求	---		
判定依据	---		
判定	---		
备注	---		




检验检测报告附页

No: 240040719
共5页 第4页



检验检测报告附页

No: 240040719
共5页 第5页



——本报告结束——



注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于报告书送达之日起十五日内提出。
4. 检测结果仅对所检样品有效。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息），本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。

Note

1. The report is invalid without authorized stamp.
2. Copies of this report are invalid without authorized stamp.
3. Any dispute should be raised within 15 days after receiving the report.
4. The result is only valid for the tested sample.
5. The results of unapproved items are for reference only.
6. This report is invalid if altered.
7. Our company does not accept any responsibility for the authenticity of the information supplied by customers (including sample information).
8. The report shall not be duplicated separately or partly, without prior written permission approved by GTTC, except duplicated in full version.