



SK24000368

报告编号 SK24000368

防伪码: 2U34TWW1

第 1 页共 3 页

检验类型	委托检验	来样日期	2024-08-30	签发时间	2024-09-03
委托方	广东拓信有机硅科技有限公司				
生产方	广东拓信有机硅科技有限公司 地址: 汕头市濠江区滨海街道南山湾工业园区致业路 1 号				
客户认定 样品信息	样品名称: 粉色布抗紫外线和吸湿速干布料, 产品状态: 未见明显异常 描述: 粉色织物 声明款号: ---, 色号: 粉色 商标: ---, 维护方法: --- 产品等级: ---, 安全类别: --- 型号规格: ---				
判定依据	GB/T 21655.2-2019 纺织品 吸湿速干性的评定 第 2 部分: 动态水分传递法				
检验日期	2024-08-30 至 2024-09-03				
检验结论	---				
检验结果	检验结果详见附页				
批准	朱永峰 朱永峰 (浙江) 绍兴市越城区斗门街道群贤东路9号6幢4楼 检验检测专用章 (1)				
备注	委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。 检测结果判定规则按作业指导书 CTTC/SX-H507-1-2019 执行。				



报告编号 SK24000368

防伪码: 2U34TWW1

第 2 页共 3 页

(附页)

吸湿速干性 (洗前) GB/T 21655.2-2019		标准(称)值	实测值	单项判定: 符合
浸湿时间 T	浸水面(s)	≤20.0	3.1	
	浸水面等级(级)	≥3	4	
	渗透面(s)	≤20.0	3.1	
	渗透面等级(级)	≥3	4	
吸水速率 A	浸水面(%/s)	≥30.1	46.7	
	浸水面等级(级)	≥3	3	
	渗透面(%/s)	≥30.1	54.9	
	渗透面等级(级)	≥3	4	
渗透面最大浸湿半 径 R	渗透面(mm)	≥12.1	22.0	
	渗透面等级(级)	≥3	4	
渗透面液态水扩散 速度 S	渗透面(mm/s)	≥2.1	4.3	
	渗透面等级(级)	≥3	5	





报告编号 SK24000368

防伪码: 2U34TWW1

第 3 页共 3 页

样品



以下空白